


Mineral-Weiß

Innen**sehr gut deckend, geruchsarm, tuchmatt****Allgemeine Beschreibung**

Werkstoffart:	Wasserverdünnbare Innensilikatfarbe
Produkteigenschaften:	<p>Tuchmatt, geruchsarm, gut deckend, hochdiffusionsfähig ($sd < 0,01 \text{ m}$), spannungsarm, leicht füllend, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, auf allen mineralischen Wand- und Deckenflächen einsetzbar.</p> <p>Deckvermögen nach DIN EN 13300 Kl. 1 bei $4,5 \text{ m}^2 / \text{L}$. $\triangleq 220 \text{ ml} / \text{m}^2$.</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Kl. 4 \triangleq noch waschbeständig</p>
Anwendungsbereich:	<p>Jansen Mineral-Weiß kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden.</p> <p>Eine Silikatfarbe nicht nur für denkmalgeschützte Bauwerke, auch für sensible Bereiche wie Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, usw. mit mittlerer Beanspruchung.</p> <p>Typische Untergründe sind Beton, Mörtel, Zementputz, Sichtmauerwerk, Kalk, Kalkzement, Faserzement und alten Silikat- und Mineralfarben. Nicht auf Dispersions- und Silikonharzfarben verarbeiten.</p>
Farbton:	<p>Weiß oder Wunschfarbtöne über das Jansen MIX-System</p> 
Packungsgrößen:	5 ltr, 10 ltr, 15 ltr

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Auf Basis Kaliwasserglas
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	<p>Weiß: ca. $1,52 \text{ g} / \text{cm}^3$ Base W: ca. $1,50 \text{ g} / \text{m}^3$ (ohne Tönzugabe) Base TR: ca. $1,31 \text{ g} / \text{m}^3$ (ohne Tönzugabe)</p>
Glanzgrad:	tuchmatt
Anwendungsbereich:	Innen
Viskosität:	streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	<p>Max. mit 10 % Silikat-Grundfestiger LF Nicht mit Wasser verdünnen!!!</p>

Seite 2 von 3

Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 4 – 6 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	ca. 7 - 10 m ² / ltr. \cong 150 g – 210 g/ m ² pro Anstrich
Werkzeug:	Rolle mit langem Floor Pinsel mit Naturborsten Spritzen: Airless: Düse 421 – 521; Filter weiß 50 Masch
GISCODE:	BSW40

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	streichen, rollen, spritzen, airless geeignet
Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte Leimfarbenanstriche sind restlos zu entfernen. <u>Neue Putze</u> mit verdünntem Silikat-Grundfestiger LF (max. 1 : 3 mit Wasser) vorstreichen.</p> <p><u>Alte stark saugende Putze</u> mit unverdünntem Silikat-Grundfestiger LF vorstreichen.</p> <p><u>Stark sandende Untergründe</u> sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit gleichartigem Mörtel aufzuarbeiten.</p> <p><u>Sichtmauerwerk</u> mit verdünntem Silikat-Grundfestiger LF (max. 1 : 3 mit Wasser) vorstreichen.</p> <p><u>Beton</u> mit verdünntem Silikat-Grundfestiger LF (max. 1 : 3 mit Wasser) vorstreichen.</p> <p>Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Mineral-Weiß ist eine schnell trocknende Innenwandfarbe mit gutem Deckvermögen.</p> <p>Meist reichen 2 Anstriche</p> <p>Grundbeschichtung mit ca. 10% Jansen Silikat-Grundfestiger LF verdünnen</p> <p>Schlussbeschichtung mit ca. 5% Jansen Silikat-Grundfestiger LF verdünnen.</p>
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.
Lagerung:	Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar. Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at