

Aqua Compact-Lasur

Außen und Innen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Wasserverdünnbare, filmbildende Holzlasur
Anwendungsbereich:	Für alle Laub- und Nadelhölzer im Außen- und Innenbereich wie z. B. Holzdecken und Paneele, Türen, Regale, Fenster, Zäune, Dachuntersichten, Garagentore etc. Nicht als Parkett- und Dielenbeschichtung geeignet.
Produkteigenschaften:	Wasserverdünnbar, schnelltrocknend, geruchsarm, leicht zu verarbeiten, Schutz vor UV-Strahlen (außer farblos), ansatzfreie Verarbeitung möglich, blockfest, tropfgehemmt. Entspricht DIN EN 71 Teil 3 Sicherheit von Spielzeug.
Farbtöne:	Farblos (*), Altkiefer, Kiefer, Esche, Eiche-hell, Teak, Mahagoni, Eiche-dunkel, Nussbaum, Palisander, Weiß Durch die fehlenden Farbpigmente sollte Aqua Compact-Lasur farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwendet werden, da sonst kein UV-Schutz möglich ist.



Packungsgrößen:	375 ml, 750 ml, 2,5 l
-----------------	-----------------------

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylatdispersion
Pigmentbasis:	Mikronisierte Eisenoxide, Ruß, Titandioxid
Dichte:	Ca. 1,010 – 1,070 g/cm ³ je nach Farbton
Glanzgrad:	Seidenglänzend
Abtönfarben:	Abtönbar bis max. 3% lichtechte Tönkonzentrate. Lasurfarbtöne sind untereinander mischbar. Farblos kann zum aufhellen genommen werden.
Viskosität:	Thixotrop
Verdünnungsmittel:	Bei Bedarf Wasser. Das Produkt ist streichfertig eingestellt
Verarbeitungstemperatur:	Bei Verarbeitung und Trocknung über +5 °C für Untergrund und Luft

Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten Griffest: 2 - 3 Stunden Überstreichbar: 6 - 8 Stunden
Ergiebigkeit:	Ca. 10 m ² /l pro Anstrich
GISCODE:	BSW20

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbehandlung:	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachse, Harze) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % betragen. Bei rohen, stark bläuegefährdeten Hölzern im Außenbereich ist eine Grundierung mit Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer WV zu empfehlen. (technisches Merkblatt und BFS Nr. 18 Tabelle im Abschnitt 2.1.4 beachten). Konstruktiver Holzschutz beachten (Kantenrundung, Ablaufneigung, etc.)</p> <p>Intakte Altlackierungen sind sorgfältig anzuschleifen. Nicht einwandfrei haftende Altlackierungen restlos entfernen und im Anschluss wie rohes Holz behandeln.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Aqua Compact-Lasur ist streichfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Der Anstrich sollte mit dem Flachpinsel aufgetragen werden. Um ein besseres Eindringen in rohes Holz zu erreichen empfiehlt es sich, den ersten Anstrich mit 10 - 15 % Wasser zu verdünnen. Die weiteren Anstriche erfolgen unverdünnt. Im Außenbereich sollten außer dem Grundanstrich mindestens zwei weitere Anstriche aufgebracht werden, innen genügt in den meisten Fällen ein einfacher Anstrich. Die Farbgebung wird durch unterschiedliche Holzarten sowie durch die Schichtdicke beeinflusst.</p> <p>Bei Verarbeitung auf tropischen Hölzern bitte entsprechendes technisches Merkblatt der Holzart beachten. Esche ist im Außenbereich nicht wetterbeständig beschichtbar.</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</p>
Auftragsarten:	Streichen, rollen. Kann auch gespritzt werden, anschließend mit einem Pinsel nacharbeiten.
Reinigung der Werkzeuge:	Möglichst sofort mit Wasser. Farbe nicht antrocknen lassen.

Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 60 g/l VOC.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12