

Aqua Deko Goldbronze

Innen

Metallisch glänzend

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Bronze auf Acrylat-Basis
Anwendungsbereich:	Für dekorative Beschichtungen auf Metall, Kunststoff (Hart-PVC) Holz und Naturmaterialien im Innenbereich. Ideal geeignet für Bastelarbeiten, Festtagsschmuck, Bilderrahmen, Zierleisten usw. Kann nicht für mechanisch beanspruchte Bereiche z.B. Handläufe o.ä. verwendet werden.
Produkteigenschaften:	Brillanter Metallglanz, sehr gute Deckkraft, hohe Ritz- und Kratzfestigkeit, Wischfest
Farbton:	Gold
Packungsgrößen:	125 ml

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylat
Pigmentbasis:	Metallpigment
Dichte:	1,2 - 1,25 g/cm ³
Glanzgrad:	Metallisch glänzend
Abtönfarben:	Kann nicht abgetönt werden
Verdünnungsmittel:	Ggf. mit Wasser
Trocknung:	(20 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten Überstreichbar: nach ca. 6 – 8 Stunden Durchgetrocknet: über Nacht
Verarbeitungstemperatur:	Für Objekt und Umluft über +5 °C Idealtemperatur: 18 - 25 °C
Ergiebigkeit:	Ca. 50-80 ml/m ² pro Anstrich

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein.</p> <p><u>Rohes Holz</u> kann je nach Wunsch mit dem Jansen Acryl-Allgrund vorgestrichen werden, oder auch direkt mit der Jansen Aqua Deko Goldbronze gestrichen werden. Bei saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Grundierung.</p> <p><u>Eisenmetalle</u> sollte mit einem Jansen Rostprimer 1-2 mal vorgestrichen werden.</p> <p><u>NE-Metalle</u> sollten mit Jansen Acryl-Allgrund einmal haftvermittelnd grundiert werden.</p> <p><u>Kunststoff (Hart-PVC)</u>: einmal mit Jansen Acryl-Allgrund haftvermittelnd grundieren.</p> <p>Altanstriche auf Haftfestigkeit prüfen. Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte und blätternde Altanstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.</p>
Anstrichaufbau:	Inhalt gut und öfter umrühren. Aqua Deko Goldbronze je nach Beschaffenheit des Untergrundes ein- bis dreimal auftragen.
Schlussbeschichtung:	Von einem Überzug mit Klarlack ist abzusehen, da sich die Bronze anlost und der Metalleffekt verloren geht.
Auftragsarten:	<p><u>Streichen</u>: Zum Streichen Pinsel mit Kunststoffborsten</p> <p><u>Rollen</u>: Zum Rollen kurzflorige Aqua Felt Rolle 5mm verwenden.</p> <p><u>Spritzen</u>: Spritzfähig eingestellt</p> <p>Hochdruck mit Fließbecherpistole</p> <p>Düse: 1,2 - 1,5 mm, Druck 3 -5 bar.</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen</p>
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 0,1 g/l VOC.
Kennzeichnung	Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 1. August 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895