

Aqua Markierungsfarbe

Außen und Innen Rasche Trocknung

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Wasserverdünnbare Markierungsfarbe auf Acrylatbasis
Anwendungsbereich:	Für dauerhafte Kennzeichnung von Linien, Markierungen und Spielfelder auf bituminöse Decken (Gussasphalte, Asphaltbeton) und Betondecken (Zementböden) z. B. Straßen, Parkplätze, Einfahrten. Aqua Markierungsfarbe kann in sensiblen Bereichen, wie einem Schulhof oder für Spielflächen im Kindergarten eingesetzt werden. Nicht für großflächige Anwendung geeignet! Für stark beanspruchte Flächen empfehlen wir unsere Jansen 2K-Markierungsfarbe.
Produkteigenschaften:	Der Anstrich ist schnelltrocknend und abriebfest. Ideal für Markierungen, die nicht ständig überfahren werden.
Farbtöne:	Weiß Gelb ca. RAL1023



Packungsgrößen:	750 ml, 2,5 ltr, 5 ltr
-----------------	------------------------

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylatdispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente
Dichte:	Ca. 1,150 – 1,420 g/cm ³ je nach Farbton
Glanzgrad:	matt
Abtönfarben:	Untereinander mischbar
Viskosität:	Thixotrop, streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	Wasser

Verarbeitungstemperatur:	Für Objekt und Umluft möglichst zwischen + 10 °C und + 25 °C
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: ca. 1 - 3 Stunden. Überlackierbar nach 5 - 6 Stunden. Vollbelastbar nach Trocknung über Nacht. Die Werte können je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit stark abweichen.
Ergiebigkeit:	Ca. 6-8 m ² /ltr pro Anstrich, je nach Untergrund
GISCODE:	BSW30

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, staub-, fett-, wachs- und ölfrei sowie frei von Zementschlämmen und Nachbehandlungsmitteln sein. Schlecht haftende Altanstriche und haftungsmindernde Verunreinigungen müssen abgetragen und Staub durch Absaugen entfernt werden. Hinweis auf DIN EN 13813 beachten. Bei grobporigem Untergrund und/ oder starker Verschmutzung sollten die Flächen mit Hochdruck gereinigt werden. Bei glatten Flächen reicht meist ein Abkehren mit einem Besen.</p> <p>Bei sandenden und stark saugenden Untergründen empfehlen wir zum Grundieren Jansen PUR Grundfestiger.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.</p>
Anwendung:	<p>Jansen Aqua Markierungsfarbe ist streichfertig eingestellt. Bei Bedarf sollte die Wasserzugabe am Objekt festgestellt werden. Je nach Untergrund Jansen Aqua Markierungsfarbe ein- bis zweimal unverdünnt lackieren. In den noch frischen Farbauftrag können zur besseren Strapazierfähigkeit und besseren Sichtbarkeit Jansen Nachstreu-Reflexperlen einstreut werden.</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen</p>
Auftragsarten:	Streichen oder rollen. Zum Streichen Pinsel mit Kunststoffborsten, zum Rollen kurzflorige Mohairrolle verwenden.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Werkzeug bei längerem Gebrauch und bei Arbeitspausen zwischenreinigen.
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen und stülpen.

VOC-Wert: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i):
140 g/l VOC (2010).
Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12