


Aqua Wandfliesenlack

- Aqua Faïence Murale -

Intérieur

Système monocomposant aqueux

Description générale

Type de matériau :	Système monocomposant aqueux à base d'acrylates spéciaux.
Domaine d'utilisation :	Peinture d'apprêt et de finition pour supports en céramique. Aucun apprêt réactif n'est nécessaire. Pour la redécoration des faïences murales anciennes, murs en faïences ou plinthes en faïences. Dans la zone de la cellule humide et sur les faïences murales dans la cuisine, il convient d'appliquer notre finition transparente Jansen Peinture de finition pour Aqua Faïence Murale comme couche de finition.
Caractéristiques du produit :	Excellente adhérence sur les faïences mates, satinées mates ou brillantes. Fournit une surface robuste résistant aux rayures.
Coloris :	Blanc  MIX
Conditionnement :	750 ml, 2,5 l

Données techniques

Base de liants :	Acrylate spécial
Base pigmentaire :	Dioxyde de titane et pigments colorés résistant aux UV
Densité :	1,27 g/cm ³
Degré de brillance :	Satiné mat
Viscosité :	Légèrement thixotrope
Diluant :	Eau jusqu'à 5 % max.
Température de mise en œuvre :	Supports et air ambiant à +7 °C

Séchage :	(à 20 °C et à 60 % h.r.) Hors poussières : après env. 1 heure Application de la couche suivante : après env. 4 - 6 heures ; Résistance définitive : Après env. 4 jours. Les valeurs peuvent varier fortement en fonction de la température et de l'humidité ambiante.
Rendement :	Env. 10 - 12 m ² / l par couche
GISCODE :	BSW30

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	<p>Le support doit être sec, porteur, solide et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire, poussières, etc.). Eliminer entièrement les joints en silicone et les remplacer par un enduit pour joints élastique à peindre à base d'acrylate ou de polyuréthane.</p> <p>Laver la surface à peindre avec une éponge, en ajoutant un peu de produit à vaisselle. Ne pas utiliser de détergent alcalin. Poncer la surface des carreaux de faïence avec une toile émeri à grain fin. Le lavage et le ponçage peuvent être combinés en un ponçage humide direct.</p> <p>Les joints de raccord de la baignoire ou du lavabo doivent être rebouchés après séchage intégral de la peinture avec un silicone sanitaire.</p> <p>La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent être conformes à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez également tenir compte des fiches techniques BFS les plus récentes ainsi que de la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de laquage.</p>
Marche à suivre :	<p>Aqua Faïence Murale est livrée prête à l'emploi et peut être diluée avec jusqu'à 5 % d'eau en fonction des applications. En fonction du domaine d'application et de la teinte, appliquer 2-3 couches de la peinture pour faïence murale Aqua Jansen.</p>

Avant la mise en œuvre, effectuer un essai d'application.

Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.

Couche de finition : (espaces humides)	Dans la zone des espaces humides (zone soumise aux projections d'eau dans la cabine de douche au au-dessus de la baignoire), nous recommandons 1-2 couches de revêtement transparent avec notre peinture de finition pour Aqua Faïence Murale. Ne convient pas aux surfaces où l'eau peut s'accumuler pendant une longue période. La peinture pour faïence murale appliquée sur les faïences de la cuisine doit être protégée systématiquement avec Aqua Faïence Murale. Le couche de finition ne doit être appliquée que 48 heures après la dernière couche de peinture de finition Aqua Faïence Murale.
Types d'application :	<u>Application à la brosse</u> : Utiliser un pinceau à poils synthétiques pour l'application. <u>Application au rouleau</u> : Utiliser un rouleau mohair à poils courts. <u>Au pistolet</u>
Nettoyage des outils :	Si possible immédiatement avec de l'eau. En cas d'utilisation prolongée ou de pauses, procéder à un nettoyage intermédiaire. Ne pas laisser sécher la peinture.
Nettoyage ultérieur de la surface finie :	Premier nettoyage à l'eau claire : après 3 jours Premier nettoyage avec un produit de nettoyage pour salles de bains : après 7 jours Tester au préalable la compatibilité du produit de nettoyage pour salles de bains à un endroit masqué. Ne jamais laisser agir plus de 5 minutes.
Stockage :	au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.
Valeur COV :	Seuil UE pour ce produit (cat. A/d) : 140 g/l COV (2010). Ce produit contient max. 75 g/l de COV.
Marquage :	Veillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 1 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895