

Glasseidengewebe

Außen und Innen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Glasseidengewebe aus E-Glas
Anwendungsbereich:	Reparatur von GFK-Teilen, Auto- und Bootsreparatur
Produkteigenschaften:	Reparatur von Autokarosserien oder Schadstellen von GFK-Teilen in Verbindung mit Polyesterharz hoher Reaktivität. Es lassen sich auch kleine GFK-Teile aus Glasvlies und Harz hoher Reaktivität herstellen.
Packungsgrößen:	0,5 m ²

Technische Daten

Flächengewicht:	190 g/m ² (+/- 5 %)
Dicke:	0,2 mm
Schlichttyp:	Silan Direktschlichte 876, UP und Epoxy geeignet
Kette:	4,8 Fäden / cm EC 13-201 tex
Schuss:	4,8 Fäden / cm EC 12-204 tex
Webart:	Leinwandbindung

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbehandlung: Untergrund gut säubern und aufräumen.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Anwendung: Glasseidengewebe auf passende Größe zurechtschneiden. Benötigte Menge Harz vorbereiten. Ränder der reparierenden Stelle vorstreichen. Glasseidengewebe durchtränken und auflegen. Mit einem Pinsel auf den Untergrund leicht andrücken.
Probeentnahmen und Prüfungen nach DIN 61853.

Weiterbearbeitung:	Nach Trocknung kann die Fläche geschliffen und wenn nötig mit Jansen 2K PE Füllspachtel oder 2K PE Feinspachtel geglättet werden.
Schlussbeschichtung:	Es sollte im Außenbereich eine Schlussbeschichtung vorgenommen werden, da sonst ein frühzeitiger Abbau durch Regen und UV-Strahlung stattfindet.
Lagerung:	Keine Einschränkung bei sachgerechter Lagerung.
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Besonderer Hinweis: Das Produkt ist in trockenen und geschlossenen Räumen zu lagern. Es sollte vermieden werden das Produkt durch Druck von außen zu belasten. Lagertemperatur -10 °C – +50 °C.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12