

# Goldlack

- Peinture doré -

**Extérieur et intérieur**

**Peinture à effet métallisé résistant aux intempéries**

---

## Description générale

Type de matériau :	Peinture à base de résine d'alkyde
Domaine d'utilisation :	Peinture antirouille sur le fer et l'acier Pour patiner les fers forgés peints en couleur cuivre
Caractéristiques du produit :	La peinture dorée Goldlack résiste aux intempéries et possède un effet satiné brillant métallisé.
Coloris :	Or
Conditionnements :	375 ml, 750 ml

---

## Données techniques

Base de liant :	Résine d'alkyde
Base de pigments :	Poudre de laiton. De ce fait, la teinte devient naturellement plus foncée à l'exposition aux intempéries.
Densité :	Env. 1,080 g/cm <sup>3</sup>
Degré de brillance :	Satiné brillant
Couleurs à teinter :	Teintable à max. 5 % de teinte concentrée
Viscosité :	Légèrement thixotrope, réglé prêt à l'application
Diluant :	Substitut de térébenthine jusqu'à 5 % max.
Température de mise en œuvre :	La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à +5 °C. A des températures inférieures à + 5 °C et/ou une humidité ambiante supérieure à 80 %, la formation du film peut être empêchée ou freinée.

Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) Hors poussière : Après 6 – 8 heures Application de la couche suivante après une nuit de séchage Séchage intégral après 24 heures Les valeurs peuvent varier fortement en fonction de la température et de l'humidité ambiante.
Rendement :	Env. 13 – 15 m <sup>2</sup> /l par couche
GISCODE:	BSL40

---

**Description de la mise en œuvre**

Préparation du support :	<p>Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de corrosion et de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Dérrouiller et nettoyer soigneusement <u>le fer et l'acier</u>. Degré de préparation de surface SA 2 1/2 selon DIN EN ISO 12944. Poncer <u>l'acier inoxydable</u> et le nettoyer. Poncer et nettoyer <u>l'aluminium</u> (non anodisé) (voir BFS n° 6), puis le peindre immédiatement. Dégraisser les <u>supports en zinc</u> à l'aide d'un agent mouillant ammoniacal (voir BFS n° 5). Éliminer intégralement les produits de corrosion blanchâtres. Dans certains cas, un sablage peut être nécessaire. Laver les <u>matières plastiques dures</u> telles que le résopal, la bakélite et le PVC dur avec du nettoyant Jansen SR-Plus. Déterminer le comportement de mordantage sur une surface d'essai. Si le nettoyant est compatible avec la matière plastique, nettoyer la totalité de la surface par un lavage, puis la poncer finement (grain de 240 – 320). Poncer et nettoyer les <u>bois intérieurs</u>. Les <u>peintures anciennes</u> à base d'acrylate ne peuvent pas être recouvertes de la peinture dorée Jansen Goldlack. Contrôler l'adhérence des anciens revêtements à base de résine d'alkyde à l'aide d'une coupe en treillis et d'un essai de décollement (VOB, Partie C, DIN 18363). Poncer et nettoyer soigneusement les revêtements anciens intacts. Éliminer intégralement les revêtements anciens endommagés ou qui se décollent.</p> <p>La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.</p>
--------------------------	---

Structure du revêtement :	<p>La peinture dorée Goldlack est livrée prête à l'emploi et peut être diluée avec jusqu'à 5 % de substitut de térébenthine en fonction des applications.</p> <p><u>Fer et acier à l'extérieur</u> : 2 couches d'apprêt antirouille Jansen 1 – 2 couches de peinture dorée Jansen Goldlack</p> <p><u>à l'intérieur</u> : 1 couche d'apprêt antirouille Jansen 1 - 2 couches de peinture dorée Jansen Goldlack</p> <p>Pour empêcher la décoloration (usure) des peintures intérieures, la surface peut être vitrifiée avec le Peinture de finition incolore Metallon. Pour éviter que les peintures extérieures ne deviennent naturellement plus foncées, elles peuvent être dotées d'une couche de finition avec le produit Peinture de finition incolore Metallon.</p> <p><b>N'utiliser que des lots identiques pour une même surface. Bien mélanger avant utilisation. Avant la mise en œuvre, effectuer un essai d'application.</b></p>
Types d'application:	<p><u>Pinceau</u> : Utiliser un pinceau à poils naturels pour l'application.</p> <p><u>Rouleau</u> : Utiliser un rouleau mohair à laine courte pour l'application.</p> <p><u>Pistolet</u> :</p> <p>Airless : Pression env. 160 bar Buse : 0,28 – 0,33 mm / 0,011 – 0,013 inch</p> <p>Aircoat : Pression 80 – 100 bar, air 1 – 1,5 bar Buse : 0,28 – 0,33 mm / 0,011 – 0,013 inch</p> <p>Haute pression : Pression 3 – 5 bar Buse : 1,5 – 2,0 mm</p> <p>Fine Coat : Pression env. 0,48 bar Buse : 1,8 mm</p>
Nettoyage des outils :	Avec du substitut de térébenthine
Stockage :	Au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner brièvement.
Valeur COV :	Seuil UE (cat. A/i) : 500 g / COV. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
<b>Marquage :</b>	Veillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur <a href="http://www.jansen.de">www.jansen.de</a>

---

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

---

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler  
Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28**