

# Isolierfarbe LH

**Innen****gut deckend, aromatenfrei, lösemittelhaltige Isolierfarbe****Allgemeine Beschreibung**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Werkstoffart:         | Lösemittelhaltige Innenfarbe   |
| Produkteigenschaften: | Tuchmatt, gut deckend, hoher Weißgrad, hochdiffusionsfähig, spannungsarm, leicht füllend, sehr gute Verarbeitungseigenschaften<br>Deckvermögen nach DIN EN 13300 Kl. 2 bei 7 m <sup>2</sup> / L. $\triangleq$ 140 ml/m <sup>2</sup> , Nassabriebbeständigkeit: Kl. 2 $\triangleq$ scheuerbeständig |
| Anwendungsbereich:    | Jansen Isolierfarbe LH kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Gipsputz, Gipskartonplatten, Beton, Mörtel, Zementputz, Sichtmauerwerk, Raufaser- und Papierprägetapeten, usw.   |
| Farbton:              | Weiss<br>Individuell abtönbar mit max. 1 % Universal Abtönpasten   |
| Packungsgrößen:       | 4 kg, 18 kg  |

---

**Technische Daten**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bindemittelbasis:  | Auf Basis Alkydharz  |
| Pigmentbasis:      | Titandioxid  |
| Dichte:            | ca. 1,52 g / cm <sup>3</sup>   |
| Glanzgrad:         | tuchmatt   |
| Anwendungsbereich: | Innen  |
| Viskosität:        | streichfertig eingestellt  |
| Verdünnungsmittel: | Rollen, Streichen, Spritzen (Airless): unverdünnt verarbeiten  |
| Trocknung:         | (23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)<br>Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden<br>Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung |
| Ergiebigkeit:      | ca. 4 - 5 m <sup>2</sup> / ltr. $\triangleq$ 300 g – 380 g/ m <sup>2</sup> pro Anstrich  |
| Werkzeug:          | Rolle mit langem Floor<br>Pinsel mit Naturborsten<br>Spritzen: Airless: Düse 421 – 521; Filter weiß 50 Masch   |
| Giscode:           | BSL10  |

---

## Verarbeitungstechnische Beschreibung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Auftragsarten:           | streichen, rollen, spritzen, airless geeignet   |
| Untergrundvorbereitung:  | <p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs).</p> <p>Trockene Wasserflecken abbürsten. Fett-, Ruß- und Nikotinablagerungen mit fettlösenden Haushaltsreiniger reinigen und mit Wasser nachwaschen. Die gereinigten Flächen vor der Beschichtung gründlich trocknen lassen. Von Schimmelpilz befallene Untergründe sind fachgerecht zu sanieren.</p> <p><u>Unterschiedlich saugende Untergründe</u> unverdünnt vorstreichen. <u>Stark sandende Untergründe</u> sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit Wandspachtel oder Gipsputz aufzuarbeiten.</p> <p>Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230</p> <p><b>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</b></p> |
| Anstrichaufbau:          | <p>Jansen Isolierfarbe LH ist eine schnell trocknende Innenwandfarbe mit gutem Deckvermögen.</p> <p>Meist reichsatter Anstrich</p>  |
| Reinigung der Werkzeuge: | Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Nitroverdünnung AF.   |
| Lagerung:                | <p>Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar.</p> <p>Anbruchbinde gut verschließen und kurz stülpen.</p>   |
| VOC-Wert:                | <p>EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g):<br/>350 g/l VOC (2010).<br/>Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.</p>   |

---

**Kennzeichnung:** Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

---

## Seite 3 von 3

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler  
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien  
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at