

Kellergrund farblos

Außen und Innen **Farblos**

Allgemeine Beschreibung

Anwendungsbereich:	Grundierung zum Verfestigen vom Untergrund und für saugende Untergründe wie Gips, Gipskartonplatten, Kalk- u. Zementputz, Beton-Eternit, Holz, Holzwerkstoffen.
Produkteigenschaften:	Schnelltrocknend, lösemittelhaltig
Farbton:	farblos
Packungsgrößen:	375 ml, 750 ml, 2,5 l

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Polyvinylbutyral
Dichte:	Ca. 0,820 g/cm ³
Abtönfarben:	Nicht abtönen
Viskosität:	Ca. 45 s DIN 4 mm bei 20 °C
Verdünnung:	Unverdünnt streichen
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C, höchstens + 25 °C für Objekt und Umluft
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Griffest: ca. 10 Minuten Überstreichbar: nach ca. 65 Minuten Je nach Schichtstärke kann die Trocknung variieren.
Ergiebigkeit:	Ca. 10-12 m ² /l pro Anstrich

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen müssen die Stellen gründlich abgebürstet werden. Vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p><u>Neuer unbehandelter Gips oder Beton</u> erst nach 6 Wochen streichen.</p> <p><u>Altanstriche</u> auf Haftfestigkeit mittels Gitterschnitt und Klebebandabrisstest überprüfen (VOB, Teil C, DIN 18363). Intakte Altanstriche sorgfältig reinigen. Schadhafte und blätternde Altanstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Kellergrund Farblos ist streichfertig eingestellt. In vollen Kreuzgängen auftragen. Je nach Untergrund sind 1-2 Anstriche erforderlich.</p> <p><u>Zum Isolieren bitte 2 satte Anstriche auftragen.</u></p>
Auftragsarten:	Rollen mit kurzflorigem Roller
Schlussbeschichtung:	Die grundierten Flächen können nach entsprechender Trockenzeit mit Dispersionsfarben überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge:	Spiritus oder Nitro-Verdünnung. Produkt nicht in die Kanalisation, Umwelt oder Gewässer gelangen lassen.
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei; Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 350 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 1. Januar 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895