

Kellergrund Isoliergrund weiß

Außen und Innen Weiß

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Pigmentierter Sperr- und Isoliergrund. Zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen.
Anwendungsbereich:	Zum Verfestigen vom Untergrund. Isoliert Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken, getrockneten Wasserflecken und Nikotin. Zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Gips, Gipskartonplatten, Kalk- u. Zementputz, Beton, Eternit, Holz, Holzwerkstoffen. Styropor wird nicht angelöst.
Produkteigenschaften:	Schnelltrocknend, lösemittelhaltig
Farbton:	Weiß
Packungsgrößen:	375 ml, 750 ml, 2,5 l

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Polymerisatharz
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	Ca. 1,350 g/cm ³
Glanzgrad:	Matt
Abtönfarben:	Nicht abtönen
Viskosität:	leicht thixotrop
Verdünnung:	Unverdünnt streichen
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C, höchstens + 25 °C für Objekt und Umluft
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten Griffest: nach ca. 30 Minuten Überstreichbar: nach ca. 60-70 Minuten Je nach Schichtstärke kann die Trocknung variieren.

Ergiebigkeit: Ca. 8-10 m²/l pro Anstrich

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen müssen die Stellen gründlich abgebürstet werden. Vor Gebrauch gut umrühren.
Neuer unbehandelter Gips oder Beton erst nach 6 Wochen streichen.
Altanstriche auf Haftfestigkeit mittels Gitterschnitt und Klebebandabrissprobe überprüfen (VOB, Teil C, DIN 18363). Intakte Altanstriche sorgfältig reinigen. Schadhafte und blätternde Altanstriche restlos entfernen.
Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Anstrichaufbau: Jansen Kellergrund Isoliergrund weiß ist streichfertig eingestellt. In vollen Kreuzgängen auftragen.
Je nach Untergrund sind 1-2 Anstriche erforderlich.
Zum Isolieren bitte 2 satte Anstriche auftragen.

Isolierwirkung durch Probeanstrich prüfen.

Auftragsarten: Streichen, rollen mit kurzflorigem Roller

Schlussbeschichtung: Die grundierten Flächen können nach entsprechender Trockenzeit mit Dispersionsfarben überstrichen werden.

Reinigung der Werkzeuge: Spiritus oder Nitro-Verdünnung. Produkt nicht ins Kanalisation, Umwelt oder Gewässer gelangen lassen.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei; Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.

VOC-Wert: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g):
350 g/l VOC (2010).
Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 1. Januar 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895