

Meister-Weiß

Innen

gut deckend, geruchsarm, emissions- und lösemittelfrei

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Wasserverdünnbare Innenfarbe
Produkteigenschaften:	Tuchmatt, geruchsarm, gut deckend, hoher Weißgrad, hochdiffusionsfähig, spannungsarm, leicht füllend, sehr gute Verarbeitungseigenschaften Deckvermögen nach DIN EN 13300 Kl. 1 bei 5 m ² / L. \triangleq 200 ml/m ² , Nassabriebbeständigkeit: Kl. 3 \triangleq waschbeständig
Anwendungsbereich:	Jansen Meister-Weiß kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Gipsputz, Gipskartonplatten, Beton, Mörtel, Zementputz, Sichtmauerwerk, Raufaser- und Papierprägetapeten, usw.
Farbton:	Weiß oder Wunschfarbtöne über das Jansen MIX-System 
Packungsgrößen:	5 ltr, 10 ltr, 15 ltr

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Auf Basis weichmacherfreie Polymerdispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	Weiß: ca. 1,65 g / cm ³ MIX- Base A: ca. 1,51 g / cm ³ (ohne Tönzugabe) MIX- Base C: ca. 1,42 g / cm ³ (ohne Tönzugabe)
Glanzgrad:	tuchmatt
Anwendungsbereich:	Innen
Viskosität:	streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	Rollen / Streichen: unverdünnt verarbeiten, max. 5 % Wasser Spritzen (Airless): Wasser maximal 10 %
Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 4 – 6 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	ca. 7 - 10 m ² / ltr. \triangleq 165 g – 250 g/ m ² pro Anstrich

Seite 2 von 3

Werkzeug: Rolle mit langem Floor
Pinzel mit Naturborsten
Spritzen: Airless: Düse 421 – 521; Filter weiß 50 Masch

GISCODE: BSW20

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: streichen, rollen, spritzen, airless geeignet

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs).
Neue Putze sollte min. 4 Wochen alt sein. Mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.
Alte stark saugende Putze mit unverdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.
Stark sandende Untergründe sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit Wandspachtel oder Gipsputz aufzuarbeiten.
Neue Raufaser- oder Papierprägetapeten können ohne weitere Vorbereitung direkt gestrichen werden.
Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.
Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230
Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Anstrichaufbau: Jansen Meister-Weiß ist eine schnell trocknende Innenwandfarbe mit hohem Deckvermögen.
Meist reichen 2 Anstriche
Grundbeschichtung mit ca. 10% Jansen Wasser verdünnen
Schlussbeschichtung mit ca. 5% Jansen Wasser verdünnen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.

Lagerung: Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.

VOC-Wert: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a):
30 g/l VOC (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen-lacke.at

Seite 3 von 3

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at