

Premium-Weiß

Innen**hochdeckend, geruchsarm, tuchmatt****Allgemeine Beschreibung**

Werkstoffart:	Wasserverdünnbare Innenfarbe
Produkteigenschaften:	Tuchmatt, geruchsarm, hochdeckend, strukturerhaltend, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen einsetzbar. Deckvermögen nach DIN EN 13300 Kl. 1 bei 5,6 m ² / L. \triangleq 180 ml/m ² . Nassabriebbeständigkeit: Kl. 1 \triangleq hoch scheuerbeständig
Anwendungsbereich:	Jansen Premium-Weiß kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Gipsputz, Beton, Mörtel, Zementputz, Sichtmauerwerk, aber auch Rauhfaser- und Glasfasergewebetapeten, sowie matte Dispersionsanstriche und Kunstharzputze.
Farbton:	weiß
Packungsgrößen:	10 ltr, 15 ltr

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Auf Basis weichmacherfreie Polymerdispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	ca. 1,47 g / cm ³
Glanzgrad:	tuchmatt
Anwendungsbereich:	Innen
Viskosität:	streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	Rollen / Streichen: unverdünnt verarbeiten, max. 5% Wasser Spritzen (Airless): Wasser max. 10 %
Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 4 – 6 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	ca. 7 - 10 m ² / ltr. \triangleq 150 g – 210 g /m ² pro Anstrich
Werkzeug:	Rolle mit langem Floor Pinsel mit Naturborsten Spritzen: Airless: Düse 421 – 521; Filter weiß 50 Masch

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	streichen, rollen, spritzen, airless geeignet
Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte Leimfarbenanstriche sind restlos zu entfernen. <u>Neue Putze sollten min. 4 Wochen alt sein.</u> Mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.</p> <p><u>Alte stark saugende Putze</u> mit unverdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.</p> <p><u>Stark sandende Untergründe</u> sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit gleichartigem Mörtel aufzuarbeiten.</p> <p><u>Sichtmauerwerk</u> mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.</p> <p><u>Beton</u> mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.</p> <p><u>Rauhfaser-, oder Papierprägetapeten</u> direkt mit Premium-Weiß streichen.</p> <p>Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Premium-Weiß ist eine schnell trocknende Innenwandfarbe mit sehr gutem Deckvermögen.</p> <p>Meist reichen 1 - 2 Anstriche</p> <p>Grundbeschichtung mit ca. 10% Wasser verdünnen</p> <p>Schlussbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen.</p>
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.
Lagerung:	Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar. Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Kennzeichnung:	Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

Seite 3 von 3

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at