

# Reinacrylat-Fassadenfarbe

**Außen****hochdeckend, geruchsarm, seidenmatt, strukturerhaltend****Allgemeine Beschreibung**

Werkstoffart:	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe 100 % Reinacrylat
Produkteigenschaften:	Seidenmatt, geruchsarm, hochdeckend, diffusionsoffen (sd-Wert: < 0,06 m), hervorragende Verarbeitungseigenschaften, auf fast allen üblichen Untergründen im Außenbereich einsetzbar.
Anwendungsbereich:	Jansen Reinacrylat-Fassadenfarbe kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk, aber auch zum überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersions-, Silikat-, Dispersions-silikat- und Silikonharzbasis.
Farbton:	Weiß oder Wunschfarbtöne über das Jansen MIX-System
Packungsgrößen:	5 ltr, 10 ltr, 15 ltr.

---

**Technische Daten**

Bindemittelbasis:	Kunststoff-Dispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	Weiß: ca. 1,45 g / cm <sup>3</sup> Base W: ca. 1,45 g / cm <sup>3</sup> (ohne Tönzugabe) Base TR: ca. 1,34 g / cm <sup>3</sup> (ohne Tönzugabe)
Glanzgrad:	seidenmatt
Anwendungsbereich:	außen
Viskosität:	streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	Rollen / Streichen: unverdünnt verarbeiten, max. 5% Wasser Spritzen (Airless): unverdünnt verarbeiten, max. 10 % Wasser
Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 8 - 10 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	ca. 5,5 - 7 m <sup>2</sup> / ltr. $\pm$ 200 g – 260 g /m <sup>2</sup> pro Anstrich

## Seite 2 von 3

Werkzeug: Rolle mit langem Floor  
Pinself mit Naturborsten  
Spritzen: Airless: Düse 421 – 526; Filter weiß 50 Masch

GISCODE: BSW50

---

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: streichen, rollen, spritzen, airless geeignet

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte nicht tragende Untergründe sind restlos zu entfernen.  
Neue Putze sollten min. 4 Wochen alt sein. Mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.  
Alte stark saugende Putze mit unverdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.  
Stark sandende Untergründe sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit gleichartigem Mörtel aufzuarbeiten.  
Sichtmauerwerk mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.  
Beton mit verdünntem Tiefgrund LF vorstreichen.  
Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.  
Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230  
**Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.**

Anstrichaufbau: Jansen Reinacrylat-Fassadenfarbe ist eine schnell trocknende Fassadenfarbe mit gutem Deckvermögen.  
Um eine ausreichende Schutzschicht zu erzielen sind 2 Anstriche erforderlich.  
Grundbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen  
Schlussbeschichtung unverdünnt.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.

Lagerung: Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar.  
Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.

VOC-Wert: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c):  
40 g/l VOC (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

---

**Kennzeichnung:** Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

## Seite 3 von 3

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler**  
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

**Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien**  
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at