Seidencolor

- Peinture couleur à base de résine synthétique -
satiné brillant, pour l'extérieur et l'intérieur

Description générale

Type de matériau :	Peinture satinée brillante à base de résine d'alkyde
Domaine d'utilisation :	Peinture satinée brillante à base de résine d'alkyde pour des applications haut de gamme à l'extérieur et à l'intérieur sur le bois, le métal apprêté, les plastiques durs, les peintures teintes des radiateurs à eau chaude jusqu'à 80 °C.
Caractéristiques du produit :	Une dureté de film élevée grâce à l'ajout de polyuréthane, une bonne résistance à l'usure et à la friction, une brillance satinée stable même lors de l'utilisation de détergents du commerce ainsi qu'à l'exposition aux intempéries, très élastique et résistant, facile à mettre en œuvre, étalement impeccable, beaucoup de corps et une épaisseur de couche sèche importante.
Coloris :	Blanc et Coloré, teintes RAL selon carte de couleurs et peintures de base
Conditionnements :	2,5 l, 750 ml, 375 ml

Données techniques

Base de liant :	Résine d'alkyde avec composante de polyuréthane
Base de pigments :	Dioxyde de titane, pigments colorés résistant aux UV et aux intempéries.
Densité :	Env. 1,100 – 1,400 g/cm^3, en fonction de la teinte
Degré de brillance :	Satiné brillant En raison de la teneur élevée en solides, le degré de brillance n'est obtenu qu'après env. 3 – 7 jours, en fonction de l'épaisseur de la couche.
Couleurs à teinter :	Teinte concentrée Jansen Mix ou peinture de base avec le système Jansen Color

Domaine d'application :	Extérieur et intérieur
Viscosité :	Thixotrope
Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) Hors poussières après 6 – 8 heures, sec au toucher après une nuit Application de la couche suivante le lendemain Séchage intégral : Après env. 2 jours.
Rendement :	Env. 12 – 14 m^2/l par couche
GISCODE :	BSL10

Description de la mise en œuvre

Types d'application :	Application à la brosse, au rouleau ou par arrosage
Préparation du support :	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer une couche d'Apprêt Rapid Jansen sur le bois brut à l'intérieur. Compenser les irrégularités du support avec l'enduit Jansen Ahrweilit ou Jansen Ahrweissal KH. La couche intermédiaire est réalisée avec l'Apprêt Rapid Jansen, qui peut être teinté légèrement avec Seidencolor Jansen. Le cas échéant, appliquer sur le bois brut à l'extérieur un apprêt de protection des bois Jansen. (Respecter les consignes figurant sur la fiche technique.) La première et éventuellement la seconde couche intermédiaire est réalisée avec Jansen Venti 3 en 1. Dérouiller le fer et bien le nettoyer. Appliquer l'apprêt antirouille Jansen ou l'apprêt Allgrund universel Jansen. Le cas échéant, appliquer auparavant une couche de peinture d'apprêt à résine synthétique Jansen ou Jansen Venti 3 en 1. Appliquer un apprêt réactif sur les métaux non ferreux et les plastiques durs. Appliquer une couche généreuse de l'agent d'adhérence « Ultra Primer » Jansen. Pour les matières plastiques dures telles que le résopal, la bakélite, le PVC dur, etc., il convient de vérifier leur compatibilité en raison de la grande variété de produits disponibles. A cet effet, tester avec le diluant pour résines synthétiques ou peintures cellulosiques Jansen si le support est mordancé. Dans ce cas, ne pas appliquer le produit. Si le diluant est compatible avec la matière plastique, nettoyer la totalité de la surface par un lavage avec le diluant, puis la poncer avec du papier émeri. Contrôler l'adhérence des anciens revêtements à l'aide d'une coupe en treillis et d'un essai de décollement. Poncer et nettoyer soigneusement les revêtements anciens intacts. Eliminer intégralement les revêtements anciens endommagés ou qui se décollent.

Préparation du support :	La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Application :	Le produit Seidencolor est réglé prêt à l'emploi. En fonction du support, appliquer une ou deux couches de Seidencolor non dilué. Après chaque application, laisser bien sécher la peinture. **Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.**
Nettoyage des outils :	Avec un substitut de térébenthine ou le diluant pour résines synthétiques Jansen.
Stockage :	Au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner.
Valeur COV :	Seuil UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28