

# Silikat-Fassadenfarbe

Außen und Innen

hochdeckend, geruchsarm, matt

## Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart: Mineralischer Anstrich für Innen- und Außenwandflächen auf der Basis von Kaliwasserglas gemäß DIN.

Produkteigenschaften: Matt, geruchsarm, hochdeckend, vollkommen diffusionsfähig, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, auf fast allen mineralischen Untergründen im Außen- und Innenbereich einsetzbar. Die Haftung zum Untergrund wird durch Verkieselung erreicht.

Anwendungsbereich: Jansen Fassaden-Silikatfarbe kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Kalk- und Zementputz, Betonsteinziegel, Gasbeton, Heraklith, Eternit und alte mineralische Anstriche. Besonders geeignet für die Altbausanierung.

Farbton: weiß

Packungsgrößen: 5 ltr, 12,5 ltr, 15 ltr

---

## Technische Daten

Bindemittelbasis: Auf Basis Kaliwasserglas

Pigmentbasis: Titandioxid

Dichte: ca. 1,50 g / cm<sup>3</sup>

Glanzgrad: matt

Anwendungsbereich: Außen und innen

Viskosität: streichfertig eingestellt

Verdünnungsmittel: Max. mit 5 - 10% Silikat-Grundfestiger LF  
Nicht mit Wasser verdünnen!!!

Trocknung: (23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
Überstreichbar: nach ca. 8 - 10 Stunden  
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung

Ergiebigkeit: ca. 200 ml/ m<sup>2</sup>  $\pm$  ca. 300 g / m<sup>2</sup> pro Anstrich

Werkzeug: Rolle mit langem Floor  
Pinsel mit Naturborsten

Produkt-Code: BSW 40

---

## Seite 2 von 3

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	streichen, rollen
Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte nicht tragende Untergründe sind restlos zu entfernen.</p> <p><u>Neue Putze sollten trocken sein.</u> Mit Silikat-Grundfestiger LF vorstreichen.</p> <p><u>Alte stark saugende Putze</u> mit Silikat-Grundfestiger LF vorstreichen.</p> <p><u>Stark sandende Untergründe</u> sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit gleichartigem Mörtel aufzuarbeiten.</p> <p><u>Sichtmauerwerk</u> mit Silikat-Grundfestiger LF vorstreichen.</p> <p><u>Beton</u> mit Silikat-Grundfestiger LF vorstreichen.</p> <p><u>Altbeschichtungen</u> müssen auf Basis Kaliwasserglas und tragfähig sein. Dispersionsfarbenanstriche sind generell zu entfernen. Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230</p> <p><b>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</b></p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Silikat-Fassadenfarbe ist eine mit dem Untergrund ver-kieselnde Fassadenfarbe mit gutem Deckvermögen.</p> <p>Um eine ausreichende Schutzschicht zu erzielen sind 2 Anstriche erforderlich.</p> <p>Den Grundanstrich mit 5 – 10 % Silikat-Grundfestiger LF verdünnen.</p> <p>Evtl. Zwischen- und Schlußanstrich sollten unverdünnt gestrichen werden.</p> <p>Jansen Silikat-Fassadenfarbe ist ätzend ! Nicht zu beschichtende Teile, wie Fensterglas, Metallrahmen, Steinböden usw. sind sorgfältig abzudecken, da Farbspritzer nicht zu entfernen sind.</p>
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.
Lagerung:	Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

---

**Kennzeichnung:** Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

## Seite 3 von 3

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler**  
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

**Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien**  
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at