

Silikat-Grundfestiger LF

Außen und Innen

Grundiermittel und Verdünnungsmittel für Silikatfarben und Silikatputze

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Lösemittelfreier Grundverfestiger für nachfolgende Silikatanstriche
Produkteigenschaften:	Dispersions-Silikat-Grundfestiger mit hohem Eindringvermögen, hochdiffusionsfähig, lösemittelfrei, auch zur Verdünnung von Silikatfarben und Silikatputzen.
Anwendungsbereich:	Jansen Silikat-Grundfestiger LF kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische mineralische Untergründe sind Beton, Mörtel, Zementputz, Sichtmauerwerk, Kalkputze und Kalkzementputze, Faserzement und alte Silikat- und Mineralfarben. Ideal für kreadende, saugende und leicht sandende mineralische Untergründe. Dient nicht als Haftvermittler zwischen mineralischen- und Dispersionsfarben.
Farbton:	farblos
Packungsgrößen:	5 ltr,

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Auf Basis Kaliwasserglas mit organischem Stabilisator
Pigmentbasis:	-----
Dichte:	ca. 1,06 g / cm ³
Glanzgrad:	-----
Anwendungsbereich:	Außen und Innen
Viskosität:	streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	Wasser
Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 8 – 10 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	ca. 5 - 12 m ² / ltr. pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeug:	Am besten mit einer Deckenbürste in den Untergrund einarbeiten, kann aber auch dünn mit einer Walze aufgebracht werden.

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	streichen
Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte Leimfarbenanstriche und nur wischfeste Innenwandfarben sind restlos zu entfernen.</p> <p><u>Kreidende Untergründe</u> sind vorab gründlich nass oder trocken zu reinigen.</p> <p><u>Saugende Untergründe</u> nur trocken vorreinigen.</p> <p><u>Leicht sandende Untergründe</u> nur trocken vorreinigen.</p> <p><u>Stark sandende Untergründe</u> sind vorab zu entfernen und mit geeignetem Mörtel oder Putz aufzuarbeiten.</p> <p>Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Silikat-Grundfestiger LF ist eine sehr gut verfestigendes Grundiermittel was zur Untergrundvorbereitung für nachfolgende Silikatfarben oder Silikatputze dient.</p> <p>Bei kreidenden Untergründen 1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnen, bei normal saugenden Untergründen unverdünnt verarbeiten, bei stark saugenden Untergründen sollte ein zweimaliger nass in nass Auftrag vorgenommen werden.</p> <p>Grundieranstrich darf nicht glänzend stehen bleiben.</p> <p>Besonderer Hinweis: Glasscheiben, Metall, Klinker, Kacheln und Marmor vor Spritzern schützen. Verunreinigte Flächen sofort mit Wasser nachwaschen.</p>
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.
Lagerung:	Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar. Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

Seite 3 von 3

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at