


Silikonharz-Fassadenfarbe

Außen**hochdeckend, spannungsarm, matt****Allgemeine Beschreibung**

| | |
|-----------------------|--|
| Werkstoffart: | Wasserverdünnbare Spezial- Silikonharz- Fassadenfarbe |
| Produkteigenschaften: | Matt, schlagregendicht, spannungsarm, gut deckend, diffusionsoffen (sd-Wert: < 0,023 m), hervorragende Verarbeitungseigenschaften, auf fast allen üblichen Untergründen im Außenbereich einsetzbar. Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen. |
| Anwendungsbereich: | Jansen Silikonharz-Fassadenfarbe kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Putz, Mauerwerk, aber auch zum überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Basis Silikat, Dispersionssilikat, Silikonharz und Dispersion, Ausnahme elastische Beschichtungen. |
| Farbton: | Weiß oder Wunschfarbtöne über das Jansen MIX-System |


MIX

| | |
|-----------------|---|
| Packungsgrößen: | Weiß: 10 ltr, 15 ltr. Base: 5 ltr, 12,5 ltr. |
|-----------------|---|

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Bindemittelbasis: | Spezial-Silikonharz-Dispersion |
| Pigmentbasis: | Titandioxid |
| Dichte: | Weiß: ca. 1,64 g / cm ³ Base W: ca. 1,60 g / cm ³ Base TR: ca. 1,45 g / cm ³ |
| Glanzgrad: | matt |
| Anwendungsbereich: | außen |
| Viskosität: | streichfertig eingestellt |
| Verdünnungsmittel: | Rollen / Streichen: unverdünnt verarbeiten, max. 5% Wasser Spritzen (Airless): unverdünnt verarbeiten, max. 10 % Wasser |

Seite 2 von 3

| | |
|---------------|--|
| Trocknung: | (23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 8 - 10 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung |
| Ergiebigkeit: | ca. 5 m ² / ltr. \pm ca. 320 g / m ² pro Anstrich |
| Werkzeug: | Rolle mit langem Floor Pinsel mit Naturborsten Spritzen: Airless: Düse 421 – 526; Filter weiß 50 Masch |
| GISCODE: | BSSW520 |

Verarbeitungstechnische Beschreibung

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsarten: | streichen, rollen, spritzen, airless geeignet |
| Untergrundvorbereitung: | <p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte nicht tragende Untergründe sind restlos zu entfernen.</p> <p><u>Neue Putze sollten min. 4 Wochen alt sein.</u> Mit verdünntem Silikon-Grundfestiger vorstreichen.</p> <p><u>Alte stark saugende Putze</u> mit unverdünntem Silikon-Grundfestiger vorstreichen.</p> <p><u>Stark sandende Untergründe</u> sind nicht tragfähig und somit bis zum tragfähigen Untergrund zu entfernen und mit gleichartigem Mörtel aufzuarbeiten.</p> <p><u>Sichtmauerwerk</u> mit verdünntem Silikon-Grundfestiger vorstreichen.</p> <p><u>Beton</u> mit verdünntem Silikon-Grundfestiger vorstreichen.</p> <p>Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.</p> <p>Der Silikon-Grundfestiger darf nach der Trocknung keine Glanzschicht bilden.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230</p> <p>Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</p> |
| Anstrichaufbau: | <p>Jansen Silikonharz-Fassadenfarbe ist eine absolut spannungsarme Fassadenfarbe mit gutem Deckvermögen.</p> <p>Um eine ausreichende Schutzschicht zu erzielen sind 2 Anstriche erforderlich.</p> <p>Grundbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen</p> <p>Schlussbeschichtung unverdünnt streichen.</p> |
| Reinigung der Werkzeuge: | Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser. |
| Lagerung: | Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen. |
| VOC-Wert: | EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC. |

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at