

Tiefgrund LF 1:3

Innen

Grundierkonzentrat, wasserverdünnbar, hohe Eindringtiefe

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Lösemittelfreier Grundverfestiger
Produkteigenschaften:	geruchsarm, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, auf fast allen üblichen Wand- und Deckenflächen einsetzbar. Problemlos für kritische Untergründe. Hervorragendes Eindringen in gipshaltige Untergründe.
Anwendungsbereich:	Jansen Tiefgrund LF 1:3 kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Typische Untergründe sind Gipsputz, Beton, Mörtel, Zementputz und Sichtmauerwerk. Ideal für kreibende, stark saugende und leicht sandende Untergründe.
Farbton:	Leicht weißlich eingefärbt
Packungsgrößen:	5 ltr, 10 ltr

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Auf Basis Acrylsäureester/ Styrol APEO-frei.
Pigmentbasis:	-----
Dichte:	ca. 1,01 g / cm ³
Glanzgrad:	-----
Anwendungsbereich:	Innen
Viskosität:	streichfertig eingestellt, bei Bedarf 1 : 3 mit Wasser auf die Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen. Darf nicht glänzend auf-trocknen.
Verdünnungsmittel:	Wasser
Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 8 – 10 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	ca. 5,5 - 8 m ² / ltr. pro Anstrich
Werkzeug:	Am besten mit einer Deckenbürste in den Untergrund einarbeiten, kann aber auch dünn mit einer Walze aufgebracht werden.

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Seite 2 von 2

Auftragsarten:	streichen, rollen,
Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein (z.B. Schalöl, oder Wachs). Alte Leimfarbenanstriche und nur wischfeste Innenwandfarben sind restlos zu entfernen. <u>Kreidende Untergründe</u> sind vorab gründlich nass oder trocken zu reinigen. <u>Stark saugende Untergründe</u> nur trocken vorreinigen. <u>Leicht sandende Untergründe</u> nur trocken vorreinigen. <u>Stark sandende Untergründe</u> sind vorab zu entfernen und mit geeignetem Mörtel oder Putz aufzuarbeiten. Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen. Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230 Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Jansen Tiefgrund LF 1 : 3 ist eine sehr gut verfestigendes Grundiermittel was mit den meisten Wand- und Fassadenfarben überstrichen werden kann. Meist reicht ein satter , der Saugfähigkeit des Untergrundes angepasster Auftrag, bei stark saugenden Untergründen kann ein zweimaliger nass in nass Auftrag notwendig sein.</p>
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch und bei Arbeitsunterbrechung mit Wasser.
Lagerung:	Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar. Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at