


Venti 3 in 1

Peinture d'apprêt, intermédiaire et de finition à régulation d'humidité les faces intérieures des fenêtres et portes

Avec régulation de l'humidité, extérieur et intérieur, satiné brillant

Description générale

Type de matériau :	Apprêt de ventilation
Domaine d'utilisation :	Peinture d'apprêt, intermédiaire et de finition pour bois. Venti 3 en 1 est particulièrement adapté comme système de peinture pour les fenêtres. Venti 3 en 1 peut aussi être utilisé comme peinture pour des métaux apprêtés.
Caractéristiques du produit :	Facile à mettre en œuvre. A fort pouvoir couvrant et bonne protection des arêtes. Le film reste élastique, ce qui assure sa résistance élevée aux intempéries. L'effet de ventilation permet de diminuer progressivement l'humidité élevée du bois.
Coloris :	Blanc et peintures de base  MIX
Conditionnements :	2,5 l, 750 ml, 375 ml

Données techniques

Base de liant :	Résine d'alkyde
Base de pigments :	Dioxyde de titane et extenseurs spécifiques
Densité :	Env. 1,300 g/cm ³
Degré de brillance :	Satiné brillant
Couleurs à teinter :	Teinte concentrée Jansen Mix, ajout max. de 3 %, Jansen Glanzcolor ou les peintures de base avec le système Jansen Color
Domaine d'application :	Extérieur et intérieur
Viscosité :	Env. 40 – 50 sec. DIN 6 mm à 20°C

Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) Hors poussières après 5 – 6 heures Séchage intégral après une nuit
Rendement :	Env. 10 – 12 m ² /l par couche
GISCODE :	BSL10
Application de la couche suivante :	Avec des peintures acryliques et à résine d'alkyde

Description de la mise en œuvre

Types d'application : Appliquer à la brosse ou au rouleau.

Préparation du support : Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer sur le bois brut et à l'extérieur éventuellement l'apprêt de protection pour bois / Woodprimer Jansen (Teneur en humidité max. 20 %). Nettoyer les peintures anciennes robustes et intactes et les poncer légèrement. Les peintures anciennes craquelées ou écaillées doivent être entièrement éliminées. Après le nettoyage du support, appliquer le produit comme sur le bois brut. Sur les métaux, appliquer l'apprêt antirouille Jansen ou l'apprêt universel Jansen.

La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.

Application : Venti 3 en 1 est livré prêt à l'emploi.
Couche d'apprêt avec Venti 3 en 1. Avant l'application de la couche intermédiaire et de finition, attendre une réduction de l'humidité à 15 %.
Couche intermédiaire et de finition avec Venti 3 en 1. Pour une surface brillante, utiliser le produit Jansen Glanzcolor comme couche de finition.
La face intérieure d'une fenêtre ou d'une porte d'entrée est considérée également comme élément extérieur et doit être traité avec le même revêtement que la face extérieure, afin d'assurer une perméabilité à la vapeur homogène sur les faces intérieure et extérieure.

Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.

Nettoyage des outils : Avec le substitut de térébenthine ou le diluant universel Jansen

Stockage : Au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner.

Valeur COV : Seuil UE pour ce produit (cat. A/d) :
300 g/l COV (2010).
Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895