

Vorlack Rapid

- Apprêt Rapid -

Extérieur (bois : uniquement à dimensions stables) et intérieur
Séchage rapide et excellent tracé

Description générale

Type de matériau :	Apprêt à base d'alkyde modifiée avec résine de silicone
Domaine d'utilisation :	Apprêt pour bois et métaux. Bois : à l'extérieur uniquement bois à dimensions stables. Métaux ferreux et non ferreux : sur surfaces pré-traitées.
Caractéristiques du produit :	Particulièrement facile à mettre en œuvre grâce à la consistance légèrement thixotropique. Le tracé, le remplissage et le pouvoir couvrant haut de gamme de ce produit créent une base idéale pour tous les vernis et peintures de finition à base d'eau. L'Apprêt Rapid sèche rapidement et peut être poncé facilement.
Coloris :	Blanc
Conditionnements :	750 ml, 2,5 l

Données techniques

Base de liant :	Résine d'alkyde modifiée avec résine de silicone
Base de pigments :	Dioxyde de titane
Densité :	Env. 1,350 g/cm ³
Degré de brillance :	Satiné mat
Colorants :	Max. 5 %
Viscosité :	Légèrement thixotrope
Solvant :	Réglé prêt à l'application
Séchage :	(23 °C 60 % d'humidité de l'air relative) Hors poussière : après 5 – 6 heures Ponçage : après une nuit de séchage Application d'une seconde couche : après une nuit de séchage
Rendement :	80 – 100 ml/m ² par couche Sur surfaces horizontales, jusqu'à 150 ml/m ² par couche maximum

GISCODE : BSL20

Description de la mise en œuvre

- Préparation du support : Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire).
Traiter le bois brut à dimensions stables en extérieur avec l'apprêt bois WV de Jansen. Ensuite, selon que vous souhaitez que la structure du bois reste apparente ou non, appliquer 1 à 2 couches d'Apprêt Rapid. Appliquer une pré-couche d'Apprêt Rapid sur le bois brut intérieur, puis lisser les petites erreurs ou rayures du bois avec l'Enduit fin Rapid ou appliquer l'Enduit Ahrweilit Jansen sur l'ensemble de la surface. Ensuite, appliquer de nouveau une couche d'Apprêt Rapid. Dégraisser et dérouiller le fer et traiter avec l'Apprêt spécial antirouille Jansen.
À l'extérieur, 2 couches d'apprêt antirouille, à l'intérieur une bonne couche d'apprêt antirouille suffit généralement.
Appliquer une couche intermédiaire d'Apprêt Rapid blanc 1 à 2 fois. Dégraisser les métaux non ferreux et retirer correctement les couches de corrosion à la surface. Voir les fiches techniques BFS. Ensuite, appliquer une couche d'accrochage avec l'Apprêt universel Jansen. Reboucher les irrégularités ou légères rayures d'1 mm maximum avec l'Enduit fin Rapid de Jansen.
- La préparation du support et les travaux de peinture doivent être réalisés selon les actuelles règles de l'art et de la technique. Veuillez également vous référer aux actuelles fiches BFS ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 des travaux de peinture.
- Application : L'Apprêt Rapid Jansen est livré prêt à l'emploi.
En fonction du domaine d'utilisation, 1 à 2 couches d'Apprêt Rapid Jansen
L'Apprêt Rapid Jansen peut être poncé humide ou sec. Après le ponçage, la sous-couche doit encore durcir quelques heures avant que la peinture de finition ne soit appliquée.
Faites un test avant la mise en œuvre.
- Revêtement de finition : L'Apprêt Rapid Jansen peut être recouvert par 1 à 2 couches de toutes les peintures acryliques ou à base de résine d'alkyde de Jansen.
- Types d'application : Au pinceau : Utiliser un pinceau à poils naturels pour l'application.
Au rouleau : Utiliser un rouleau à poils courts ou un rouleau microporeux.
- Nettoyage des outils : Substitut de térébenthine ou diluant nitrique

Stockage :	Dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner brièvement.
Valeur COV :	Seuil UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895